



PALLMANN

STOPP! **NYOLJAT** **TRÄGOLV**



Ditt golvföretag:

Gå ej på golvet före:

Skötselråd för oljade trägolv

I enlighet med de skötselråd som är utgivna av Golvbranschen, GBR



PALLMANN

ALLMÄNNA RÅD

Stoppa smutsen redan i entrén! Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Skydda trägolvet mot alla former av vatten, torka upp eventuellt spill omedelbart. Möbler skall vara försedda med möbeltassar av plast eller filt (ej metall) för att undvika repor och märken från möbelben. Tassarna ska hållas rena.

RÄTT TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET

Trä är ett naturmaterial som rör sig i takt med naturliga skiftningar av den relativa fuktigheten. På sommaren sväller det och på vintern krymper det. Brädorna kan kupa eller skåla sig, där upp till 0,4 mm inte är ovanligt. Det finns toleranser som tillåter upp till 0,2% av brädans bredd. När träet krymper, syns detta som springor mellan bräderna. För att motverka alltför stora rörelser och därmed skador på golvet skall rumstemperaturen hållas inom **15-25°C** och den relativ fuktigheten mellan **30-60%**. Vissa träslag som bok och lönn kan vara känsligare för klimatvariationer än andra. Tänk på att golvvärme torkar ut trägolvet mer än t ex element. Vid golvvärme får golvet yttemperatur aldrig överstiga **27°C**. Relativ luftfuktighet i inomhusluften ökar då människor vistas i rummet och utför vardaglig aktivitet såsom matlagning, duschning etc. Gröna växter och t ex akvarium ger dessutom ett fuktillskott till luften. Den relativa luftfuktigheten kan också höjas med hjälp av luftfuktare.

STÄNDING

Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts såsom smulor, sandkorn och dylikt. Dammsugning med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar. Fukttorkning med en hårt urriden golvmopp eller trasa utföres vid behov. Tänk på att smuts syns tydligare på ljusa träslag. Använd sparsamt med vatten och **PALLMANN CLEAN** vid städning av trägolv.

UNDERHÅLL

Ett oljebehandlat golv ska underhållas med jämna mellanrum. Extra viktigt i början för att få en smutsavvisande yta. Efter ordentlig rengöring med **PALLMANN CLEAN** kompletteras grundoljebehandlingen med **PALLMANN MAGIC OIL CARE** som ger extra skydd och lyster. Riktvärde för golv i hemmiljö är 1-2 gånger per år och i offentlig miljö 1-3 gånger per kvartal eller efter behov. Golvet blir lättstädat och ytans livslängd förlängs.

RENOVERING

Det flesta trägolv kan renoveras upprepade gånger så länge som det finns en tillräckligt tjock slityta. I regel slipas hela golvet till rent trä för att sedan behandlas på nytt. På så sätt erhålls samma nyans och glans på golvet. För ett bra resultat förutsätts att golvet underlag är stabilt och att slitskiktets stavar sitter väl förankrat i underlaget. En fördel med olja är att skador och fläckar ofta kan punktlagas spårlost även om det i vissa fall kan uppstå viss nyansskillnad i övergång mellan befintligt golv och lagning. Vid enst djupa repor/intryck kan en slitytestav eller lamellbräda bytas ut.

FLÄCKBORTTAGNING

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in och eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urriden trasa. Ett oljat trägolv skadas av för mycket vatten, starka alkaliska rengöringsmedel och kraftiga lösningsmedel.

1. Försök alltid först med en svag såplösning och bearbeta fläcken med vit nylonduk.
2. Byt vid behov ut såplösningen mot tvättnafta samt bearbeta med vit nylonduk.
3. Putsa bort fläcken med grön nylonduk, stålull eller fint sandpapper.
4. Om fläcken inte gått bort, försök skrapa bort den med rakblad, kniv eller sickel. Om fläckborttagningen orsakar nedmattning av ytan eller ljusa fläckar, komplettera punktvis med grundolja eller PALLMANN MAGIC OIL CARE. Använd trasa eller pensel, vänta 15-20 min, efterpolera för hand med röd eller vit nylonduk. Upprepa om det är nödvändigt.

Viktigt!

Oljeprodukter tillsammans med textilier, papper och liknande poröst material utgör risk för självantändning. Trasor med olja ska direkt efter användning läggas i vatten eller brännas.



PALLMANN

PALLMANN GmbH
Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg
Tyakland

Tel. +49 (0)931 27964- 11
Fax +49 (0)931 27964- 50
E-Mail info@pallmann.se
Hemsida www.pallmann.se